9060 X6 UHS Capa transparente
SILCO d.o.o.

Ficha técnica

app.missing_translation_caution: Inglés

Descargar: **PDF (A4)**

Ficha técnica 2024-6

9060 X6 UHS Capa transparente

El versátil barniz acrílico UHS de alta calidad se caracteriza por su facilidad de uso y su excelente brillo de la superficie pintada.

- fácil aplicación, buena nivelación, buen brillo
- secado: 20 – 30 min (60 °C)
- El pulido es posible inmediatamente después del enfriamiento
- excelente resistencia al brillo y protección UV
- Cumple con VOC (<420 g/L)

Preparación de la base

La capa base debe estar completamente seca. La capa transparente ha sido probada en capas base WB y SB.

Preparación del soporte



	Por volumen	Por peso
9060 X6 UHS Capa transparente	2	Ver tabla en la parte inferior
9122/9123/9125/9127 Endurecedor 2K	1	
7030/7050 Diluyente acrílico	0 % *	

* Se puede agregar un 5% de diluyente si es necesario. En este caso, el producto ya no cumple con la Directiva de COV.

Aplicación



Número de capas:	1,5 - 2	
Evaporación entre capas [20 °C]	5 - 10 minutos	
Espesor de película seca:	50 - 60 µm	

Se recomiendan endurecedores extra rápidos y rápidos para su uso en superficies verticales y reparaciones puntuales. La media capa ligera seguida de una capa cerrada completa sin flash se puede usar para reparaciones puntuales y rápidas.

Para todas las demás reparaciones, use el método de aplicación de dos capas completas, con evaporación entre capas (5-10 min). El tiempo de evaporación y el tiempo de secado dependen de la combinación de endurecedores y diluyentes utilizados.

Secado



Secar para pulir (60 °C)	20 - 30 minutos
Secar para pulir (20 °C)	8 - 14 h
Onda corta IR	10 - 15 minutos
Vida útil (20 °C)	30 - 45 minutos

Productos complementarios

9122 (ultrarrápido), 9123 (rápido), 9125 (estándar), 9127 (lento) Endurecedor 2K

Ensayo de material

Cualquier tipo de prueba del material aplicado (prueba de adhesión, prueba de astilla de piedra, resistencia química, prueba de cámara de sal ...) debe realizarse al menos 15 días después de la aplicación.

Packaging

Product no.	Description	Volume/Weight	Packaging [pcs/box]
9060-1	/	1 L	6
9060-5	/	5 L	3

Volatile organic compounds

The VOC value for this product is 420 g/L
The product category is VOC 2004/42/IIB(d)(420).

Shelf life

Min. 24 months from the production date under normal storage conditions and unopened can.

Additional information

FOR PROFESSIONAL USE ONLY!

Always read the instructions.

IMPORTANT: This product contains hazardous substances at work so it is necessary to always use/wear appropriate protective equipment. For further instructions, check the label on the product and safety data sheet. A person who uses the product for any purpose other than recommended in this technical data sheet, acts at his own risk. It is the user's responsibility to take all necessary steps to fulfil the local legislation.

Materials described are designed for application by professional, trained personnel using proper equipment and are not intended for sale to the general public.

Information and methods described are based on the best information and practices known to us and serve merely as guidelines for optimal use, without liability to performance, results or fitness for any intended use. We do not accept any responsibility for the behaviour of the product or damage arising from the use of the product. Before using the product, the user must check if this is the latest version.

All products mentioned in this data sheet are trademarks owned by Silco.

Mixing ratio by weight

Volume of RFU paint required	CLEARCOAT	CLEARCOAT + HARDENER
(ml)	(g)	(g)
100	68	102
250	170	256
330	224	338
500	340	512
750	510	768
1000	680	1023