9090 X9 Superrápido
Puerta SILCO

Ficha técnica

Idioma: **inglés**

Dossier de producto

Hogar | Detalle | Ficha de datos de seguridad | **Ficha técnica** | Etiqueta | Instrucciones de seguridad

Ficha técnica 2025-7

9090 X9 Superrápido


Barniz transparente HS de secado al aire excepcionalmente rápido para superficies grandes o reparaciones puntuales. No requiere endurecedor ni activador en la capa base. Aplicación fácil y rápida.

- El secado sin horno permite ahorrar combustible y electricidad.
- Seco para pulir (60 °C/140 °F): 5 – 6 min (después de enfriar)
- Seco para pulir (40 °C/104 °F): 15 min (después de enfriar)
- Seco para pulir (20 °C/68 °F): 60 min
- excelente brillo
- alta durabilidad y resistencia al amarilleamiento
- endurecedor 9125, 9127 (vol. 3:1)

Preparación del sustrato

La capa base debe estar completamente seca. El barniz transparente se ha probado en bases WB y SB.

Proporción de mezcla




	Por volumen	Por peso
9090 X9 Superrápido	3	1000
Endurecedor 9125/9127	1	330
Diluyente acrílico 7030/7050	0 - 5 %	0 - 60
La tabla completa de proporción de mezcla por peso está disponible al final de esta TDS.		

Solicitud



Número de capas:	2	
Espesor de película seca [µm]:	40 - 50	

Evaporación [20 °C/68 °F]



Entre capas [20 °C]:	3 – 5 minutos	
Antes de hornear [20 °C]:	5 minutos	
Importante - No respetar los tiempos de evaporación prescritos entre capas puede dar como resultado resultados finales insatisfactorios de la capa transparente.		

Configuración de la pistola pulverizadora



Boquilla:	1,2 – 1,3 mm
Presión (copa superior):	2 barras
Presión (ventosa)	Verificar la información de los fabricantes

El secado



Seco al polvo [20 °C]:	20 minutos
Seco para ensamblar [20 °C]:	40 minutos
Seco para ensamblar [40 °C]:	10 minutos
Seco para pulir [20 °C]:	60 minutos

Seco para pulir [40 °C]:	15 - 20 minutos
Seco para pulir [60 °C]	5 minutos
Vida útil de la mezcla [20 °C]:	60 minutos

Productos complementarios

Endurecedor

Endurecedor UHS 9125, estándar

9127 Endurecedor UHS, Lento

Diluyentes

Diluyente acrílico 7050, estándar

Diluyente acrílico 7070, de acción lenta

Prueba de material

Cualquier tipo de prueba del material aplicado (prueba de adherencia, prueba de impacto de piedras, resistencia química, prueba de cámara de sal, etc.) debe realizarse al menos 15 días después de la aplicación.

Embalaje

N.º de producto	Descripción	Volumen/Peso	Embalaje [unidades/caja]
9090-1	9090 X9 Superrápido	1 litro	6
9090-3	9090 X9 Superrápido	3 litros	3

Compuestos orgánicos volátiles

El valor de COV para este producto es 580 g/L.

La categoría del producto es VOC 2004/42/IIB(e)(840).

Duración

Mínimo 24 meses desde la fecha de producción en condiciones normales de almacenamiento y en envase sin abrir.

Información adicional

¡SOLO PARA USO PROFESIONAL!

Lea siempre las instrucciones.

IMPORTANTE: Este producto contiene sustancias peligrosas en el trabajo, por lo que es necesario usar siempre el equipo de protección adecuado. Para obtener más instrucciones, consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Cualquier persona que utilice el producto para cualquier fin distinto al recomendado en esta ficha técnica actuará bajo su propia responsabilidad. Es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir con la legislación local.

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados por personal profesional capacitado que utiliza el equipo adecuado y no están destinados a la venta al público en general.

La información y los métodos descritos se basan en la mejor información y las mejores prácticas que conocemos y sirven simplemente como guía para un uso óptimo, sin responsabilidad alguna por el rendimiento, los resultados ni la

idoneidad para el uso previsto. No asumimos ninguna responsabilidad por el comportamiento del producto ni por los daños derivados de su uso. Antes de utilizar el producto, el usuario debe comprobar si se trata de la versión más reciente.

Todos los productos mencionados en esta hoja de datos son marcas comerciales propiedad de Silco.

Relación de mezcla en peso

Volumen de pintura RFU requerido	CAPA TRANSPARENTE	Barniz transparente + endurecedor	Barniz transparente + endurecedor + disolvente
(ml)	(gramo)	(gramo)	(gramo)
100	73	98	101
250	183	245	253
330	241	323	334
500	365	489	505
750	548	734	758
1000	730	978	1011

Silco doo / Šentrupert 5a / 3303 Gomilsko / Eslovenia / +386 (0)3 703 31 80 / www.silco.si